



Einsatz- und Anwendungsbereiche: siehe Rückseite

Wille - Führt zu einer geplanten Handlung. Diese formschöne und leichte Schutzbrille, mit zusätzlich weichen Nasenpads und weichen Bügeln begleitet sie dabei mit Sicherheit!

#### Varianten

Mit farblosen Scheiben	= leichte Schutzbrille
Mit gelben Scheiben	= Sport und Freizeitbrille bei trübem Wetter
Mit Sonnenschutz- Scheibe	= Sport-und Freizeitbrille UV 400 (100% UV-Schutz)

#### Varianten

0427 0000 xx CSV	mit farblosen, beschlagfreien Polycarbonatscheiben
0427 1000 xx PY	mit gelben Polycarbonatscheiben
0427 2000 xx S UV 400	mit rauchfarbenen Sonnenschutz Polycarbonatscheiben
<b>0427 9000 xx GS UV 400</b>	<b>mit light-gold mirror Sonnenschutz Polycarbonatscheiben</b>

xx Verpackung gemäss Preisliste

#### Farben

Nur in **schwarz / gelb** erhältlich.

#### Verpackungseinheiten

Im Polybeutel	1 Stk.			
Verpackungseinheit (VE)	10 Stk.	in Karton	226x163x111	0.45 kg
Versandeinheit (VS) 28xVE	280 Stk.	in Karton	800x405x410	15.5 kg
Palette 9 x VS	2520 Stk.			156.0 kg

**Einsatzgebiete**

	CSV
Aus- und Abblasarbeiten mit Pressluft	■
Feinmechanische Arbeiten	■
Dreh-, Fräs- und Bohrarbeiten	■
Trennen, Schleifen mit Funkenbildung	■
Holz- und Kunststoffbearbeitung	■
Laborarbeiten *	▲
Bauarbeiten	▲
Leichte Schmirgelarbeiten, feinkörniger Staub, kleine Metallsplitter	■
Massive Schmirgelarbeiten, grobkörniger Staub, Metallsplitter	▲

- optimaler Einsatz
- ▲ möglicher Einsatz
- nicht zu empfehlen

\* Zum Schutz vor aggressiven Medien sollte ohnehin eine dicht abschliessende Vollsichtbrille oder ein Gesichtsschutz verwendet werden.

**Technische Angaben der Sichtscheiben**

	CSV	PY	GS UV 400	S UV 400
Dichte (Gewicht)	1.2 g/cm <sup>3</sup>	1.2 g/cm <sup>3</sup>	1.2 g/cm <sup>3</sup>	1.2 g/cm <sup>3</sup>
Zugfestigkeit	60 bis 70 N/m <sup>2</sup>	60 bis 70 N/m <sup>2</sup>	60 bis 70 N/m <sup>2</sup>	60 bis 70 N/m <sup>2</sup>
Schlagzähigkeit	280 KJ/ m <sup>2</sup>	280 KJ/ m <sup>2</sup>	280 KJ/ m <sup>2</sup>	280 KJ/ m <sup>2</sup>
100% UV-Schutz	bis 380 nm	bis 380 nm	bis 400 nm	bis 400 nm
Funkeneinbrand	nein	nein	nein	nein
Kratzfestigkeit	gut	gut	gut	gut
	2C-1.2 UG 1F CE	2-1.2 UG 1F CE	5-1.7 UG 1 F CE	5-2.5 UG 1 F CE
	Optische <b>Klasse 1</b> mit besonders hohen Anforderungen an die Sehleistung für den Dauergebrauch nach EN166			

**Normenerfüllung**

Prüfgrundlagen:	<b>DIN EN 166/170/172</b>
Schutzziel	Mechanische Risiken, Stoss mit niedriger Energie
Verwendungsbereich	Grundverwendung und <b>F</b> nach <b>DIN EN 166</b> UV Filter (C mit guter Farberkennung)
Prüfstelle	Inspec 0194

Alle Beschreibungen, Daten und Abbildungen dieser Drucksache sind unverbindlich. Änderungen aus konstruktions-, bzw. verkaufstechnischen Gründen vorbehalten. BST / 9. Dezember 2010

